亜硝酸リチウム水溶液

日本建築仕上材工業会登録

F\dagger\d

塩害・アルカリ骨材反応抑止剤(浸透性防錆剤)

アルカー 5/アルカー 540

アルカード、アルカード40は、鉄筋の不動態皮膜形成を促進し、腐食の進行を抑止する効果と、アル カリ骨材反応を抑止する効果を持つ、浸透・拡散型の防錆剤です。

海水等塩化物による鉄筋の腐食が予想される場合の防錆に、またアルカリ骨材反応による膨張抑止に 優れた効果を発揮します。

亜硝酸リチウムの25%水溶液(アルカード)と 40%水溶液(アルカード40)があります。

特長

塩害抑止効果(防錆効果)

鉄イオンに対する腐食反応

 $Fe^{2+} + 2OH \rightarrow Fe(OH)_2$

 $Fe(OH)_2 + 1/2H_2O + 1/4O_2 \rightarrow Fe(OH)_3$

(赤錆)

鉄イオンに対する不動態形成反応式

 $2Fe^{2+} + 2OH + 2NO_2 \rightarrow 2NO \uparrow + Fe_2O_3 + H_2O$ (不動能)

鉄イオンを不動態に変え、錆の進行を抑止します。

> マクロセル腐食抑止効果

亜硝酸リチウムが未補修部へ浸透・拡散することにより、マクロセル腐食を抑止します。

アルカリ付与効果

不動態形成により鉄筋付近では、強アルカリ成分であるリチウム濃度が上昇し、アルカリ付与効果が増大します。

アルカリ骨材反応抑止効果

リチウムイオンがアルカリ骨材反応を抑止します。

用途


- ●塩化物イオンによるコンクリート 構造物の鉄筋腐食抑止
- アルカリ骨材反応によるコンク リートの膨張抑止
- ●下地調整材、断面修復材への混入 (防錆モルタルとして)

● 荷 姿

●アルカード

アルカード









 20kg缶
 4kgポリ容器
 400gポリ容器
 20kg缶
 4kgポリ容器

介下地処理 → 学化部や浸透を妨げるコンクリート表面の付着物を除去する。除去後はロンクリートを乾燥状態にする。

②塗布

施工要領

標準塗布量(g/m²)*1*2				
塗布・含浸のみ 断面修復を行う場				
400	200			
250	125			
	塗布·含浸のみ 400			

※1 濃度の指定がない場合はアルカード(25%)を使用して下さい。

※2 上記は標準的な量です。現場で塗布量が決まっている場合はそちらに従って下さい。


ハケまたはローラーで、規定量をむらなく塗布する。断面修復を行う場合は 1~2回、塗布のみの場合は数回に分けて 塗布する。塗布は液の浸透を確認後、連続して行う。断面修復を行う場合、液が浸透せず流れ落ちるようになった 時は、接着不良を生じる可能性があるので、塗布を中止する。※3

- ※3 アルカードを塗布後、コンクリート表面に固化層や白い粉化を生じた場合は、上塗材の接着不良を生じることがあります。 また、既にアルカリ付与剤、エポキシ系下地強化剤等の浸透性物質が塗られている場合は、アルカードが浸透することを確認して下さい。 浸透しない場合は表面で固化し、接着不良の原因になることがあります。事前に試験塗りを行い、確認してからご使用下さい。
- ③養生 塗布後24時間以上養生する。

※亜硝酸リチウムは上塗材(特にウレタン系材料)の変色や膨れを生じさせるごとがありますので、ご注意下さい。



試験項目	アルカード		アルカード40		試 験 方 法
二 武 教 垣 日	試験結果	規格値	試験結果	規格値	1 一 武
外観	青色透明	青色透明	青色透明	青色透明	目 視
亜硝酸リチウム濃度(%)	25.2	24~26	40.1	39~41	滴 定 法
粘 度(mPa·s)	6.0	10以下	9.0	50以下	JIS K 6833
比 重	1.15	1.10~1.20	1.25	1.20~1.30	JIS K 0061
рН	9.9	9.5~10.5	9.3	8~10	JIS Z 8802



▶使用上の注意

- ご使用に際してはSDS(安全データシート)をよく読んで下さい。 SDSの入手は購入先にご依頼下さい。
 アルカード、アルカード40と酸類を絶対に接触させないで下さい。亜硝酸ガ
- スが発生します。
- 、アルカード40塗布時には保護メガネ、保護手袋、長袖シャツ、マ スク等を着用し、眼や皮膚に付着しないように注意して下さい。 ・ハケやローラーで塗布し、スプレー塗布は避けて下さい。
- 廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。 水生生物に有害ですので、河川や湖沼等へ廃棄しないで下さい。
- ・アルカード、アルカード40が残った場合は、ふたをして乾燥を避けて下さい。
- 0~40℃で保管して下さい。
- ・アルカード、アルカード40塗布後にアルカードKLを上塗りすると、反応が起こり生成物により表面が白色化します。また、反応により期待する効果が得ら れない可能性があります。 他の珪酸塩系の含浸材を上塗りする場合も同様の現象が考えられますので、

試験等により確認した後にご検討下さい。

代理店



特殊セメントの分野を大きくリードする

Cレボン・化成工業株式会社 **EREWHON**

https://erewhon.co.jp

〒870-0141 〒979-3112 〒532-0003 I ●●●●●●●●●●●●●●● わ を 阪 場 支 店 岡東 支 店店 T814-0151 ₹224-0003 台 支 店 〒984-0012 〒463-0048 〒007-0805 屋 支業 店所 古幌 営 潟岡 業業 所所 **=950-0963 ∓**422-8058 所 〒920-0027 〒739-1731 陸 営 業 本 営 所 〒861-8045 ● 鹿 児 島 営 業 所 ● ㈱エレホン・技研本社 〒890-0082 〒781-0270 ● ㈱エレホン・技研松山営業所 **T791-8042**

大分県大分市三川新町1-2-23 福島県いわき市小川町上平字中平30-3 大阪府大阪市淀川区宮原5-1-3 福岡県福岡市城南区堤1-9-10 TEL (097) 552-2251 TEL (0246) 83-2600 FAX (097) 552-2213 FAX (0246) 83-2677 TEL (0246) 83-2600
TEL (06) 6842-7500
TEL (092) 874-6990
TEL (045) 534-9656
TEL (022) 287-7221 FAX (0246) 83-2677 FAX (06) 6842-7544 FAX (092) 862-6398 FAX (045) 534-9657 FAX (022) 287-7222 福 岡 県 福 岡 市 城 南 区 堤 1 - 9 - 10 神奈川県横浜市都筑区中川中央 2-5-13-3F 宮城県仙台市若林区六丁の目中町 6 - 2 愛知県名古屋市守山区小幡南 3 - 5 - 21 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 - 2 - 32 TEL (052) TEL (011) 758-1889 786-6051 FAX FAX (052) (011) 758-1890 786-6052 北海道札幌市東区東苗總5条3-2-32 新潟県新潟市中央区南出来島1-10-23 静岡県静岡市駿河区中原743-1-1F 石川県金沢市駅西新町2-11-25 広島県広島市安佐北区落合2-41-22 熊本県熊本市東区小山2-14-47 鹿児島県鹿児島市紫原1-51-25 高知県高知市長浜5226-13 愛媛県松山市南吉田町1450-6 TEL (025) TEL (054) 280-9282 270-9380 FAX (025) FAX (054) 283-6262 270-9381 TEL (076) 204-9417 FAX (076) 204-9418 TEL (082) TEL (096) 237-6557 FAX (096)388-6227 TEL (099) 284-0533 FAX (099) 284-0535 FAX (088) 841-2322 TEL (088) 805-2332 TEL (089) 974-8225 FAX (089) 974-8230